

ALCO RESTORE SPRAY

Renovatiespray met zeer hoge UV bestendigheid

Product

ALCO RESTORE SPRAY werd speciaal ontwikkeld voor het renoveren van oude en verweerde verflagen en heeft een zeer hoge UV bestendigheid. Na behandeling met de spray is de ondergrond jarenlang UV bestendig doormiddel van het UV schild. Het product heeft een langere open tijd dan normale verf om overgangen en “overspray” tot een minimum te beperken. ALCO RESTORE SPRAY geeft een duurzame glans, is slagvast en geeft een goede hechting.

Toepassing

Te gebruiken op: Alle gelakte delen of delen die gepoedercoat zijn. Hierbij moet men denken aan gelakte deuren, gelakte raamkozijnen, sectionaal poorten, rolluiken van aluminium of kunststof, gelakte onderdelen en natlak.

Gebruiksaanwijzing/Dosering

- Let op ALCO RESTORE SPRAY eerst goed schudden voor gebruik!
- De spray aanbrengen op een afstand van 30 cm.
- Product aanbrengen in een laag is voldoende.
- Gelakte en delen die in het verleden met natlak behandeld werden, moeten afgewassen worden met een alkalische reiniger en een grove borstel (naspoelen met schoon water). Delen die ooit van een laag poedercoat zijn voorzien moeten behandeld worden zoals plastic delen, alleen dient tijdens het afwassen gebruik te worden gemaakt van Scotch Brite in plaats van een grove borstel. **Opgelet:** Indien de reiniger niet goed wordt nagespoeld met schoon water kan er op den duur onthechting optreden.
- Nooit in direct zonlicht verwerken!

Er is een handleiding beschikbaar van ALCO RESTORE SPRAY.
Deze kunt u aanvragen via onderstaand telefoonnummer of email-adres.

pH	pH-waarde	N.v.t.
	Dosering	N.v.t.
	Inwerkingstijd	2 - 3 uur

Vragen over dit product? Bel +31(0)77 476 21 13 of mail naar info@alco-cc.com



artikelnummer	inhoud
3471	500 ml

Productvoordelen:

- ✓ **Weer- en UV-bestendig**
- ✓ **Duurzame glans**
- ✓ **Slagvast**
- ✓ **Goede hechting**

Verwerkingstijden

- Binnen 8 tot 10 minuten na aanbrengen is hij stof droog.
- Binnen 10 tot 20 minuten na aanbrengen is hij aanraak droog.
- Na 2 tot 3 uur is hijt uitgehard.
- Bovenstaande tijden bij een verwerkings-temperatuur van +5 tot +30 graden.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Vermijd contact met de huid, ogen of kleding.
Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het Veiligheidsinformatieblad.



www.alco-cc.com