

# ALCO SEAL –MS85-

## Afdichtings- en lijm massa

### Product

**ALCO SEAL -MS85-** is een hoogwaardige één-component afdichtings- en lijm massa op basis van MS polymeer met een snelle doorhardingstijd. ALCO SEAL -MS85- is reukloos en vrij van Isocyanaat, oplosmiddel, PVC, siliconen en weekmakers. ALCO SEAL -MS85- is UV-, weer-, (zout)water-, vocht- en chloorbestendig en schimmelresistent.

### Toepassing

ALCOSEAL –MS85- is geschikt voor de gehele industrie en bouw en wordt gebruikt om te:

#### Verlijmen:

Bijna alle metalen (gecoat, blank of verzinkt) en kunststoffen, glas, spiegels, beton, steen, marmer, graniet, keramiek, rubber, polycarbonaat, PSPU, PVC, schuimmateriaal en gelakte oppervlakken.

#### Afdichten:

Carrosserie, portier en felsnaden, metaalverbindingen, beglazing, terrasvoegen, aansluitvoegen en dilatatievoegen.

### Gebbruiksaanwijzing/Dosering

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn. Breng ALCOSEAL -MS85- aan met een professioneel kitpistool op het te behandelen oppervlak. Overspuiten dient nat in nat te gebeuren vanaf 10 minuten en binnen 4 uur. Gladstrijken is met water mogelijk.

>> Zie verder op pagina 2



artikelnummer	inhoud
3241G	290 ml - GRIJS
3241Z	290 ml - ZWART

### Productvoordelen:

- ✓ Snelle doorhardingstijd
- ✓ Reukloos
- ✓ Waterbestendig
- ✓ Schimmelresistent
- ✓ Vrij van oplosmiddel, siliconen, weekmakers.

<b>pH</b>	pH-waarde	N.v.t.
	Dosering	Zie beschrijving
	Inwerkingstijd	Zie beschrijving

### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het Veiligheidsinformatieblad.



## Productgegevens/prestaties

Consistentie	pasteus, standvast
Specifiek gewicht	1415kg/m <sup>3</sup>
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot 40 °C
Opentijd	10 minuten bij 20°C, 50% r. Lf.
Aandruktijd	Ca. 45 minuten (20°C, 50% r. Lf.)
Houdbaarheid	in gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, 18 maanden.