

ALCO PRIME

2K epoxy primer

Product

ALCO PRIME is een twee-componenten, transparant hechtmiddel om betonreparatiemortels en troffelvloeren goed te laten hechten met de ondergrond. ALCO PRIME is oplosmiddelvrij en laag viskeus.

Toepassing

ALCO PRIME wordt toegepast als hechtmiddel voor steen en betonnen ondergronden.

Gebruiksaanwijzing/Dosering

Beide componenten onverdund met elkaar vermengen in de verpakking van de A component. Meng tot er een gelijkmatige emulsie ontstaat. Vervolgens met een kwast of roller het mengsel op de ondergrond aanbrengen. Breng daarna de mortel aan in de nog natte primer.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met EPOXY-REINIGER/VERDUNNER.

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, stofvrij en ontdaan zijn van losse delen en eventuele cementhuid. De vochtigheid van de ondergrond mag maximaal 4% zijn.

Waarschuwing

Gooi restmateriaal en gereedschap, zoals kwasten of rollers, weg, gescheiden van brandbare materialen. Dit om de kans op een exotherme reactie te voorkomen.

>> Zie verder op pagina 2



artikelnummer	inhoud
2421	670 gram
2421B	330 gram

Productvoordelen:

- ✓ **Zorgt voor uitstekende hechting**
- ✓ **Nat in nat mortel aanbrengen, tijdbesparend**

pH	pH-waarde	N.v.t.
	Dosering	Zie beschrijving
	Verwerkingstijd	10 minuten

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Bescherming van de ogen, het gezicht en de huid.
Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het Veiligheidsinformatieblad.



Productgegevens/prestaties

Eigenschappen	
Soortelijke massa (gemengd)	1,11 g/cm ³
Viscositeit (gemengd)	550mPaS
Verbruik	300 – 500 g/m ²
Vlampunt	
• component A	> 100 °C
• component B	110 °C
Kleur	Transparant/blank

Droging doorharding	
Overschilderbaar	niet van toepassing
Beloopbaar	na 24 uur bij 20 °C
Volledige doorharding	na 7 dagen bij 20 °C

Mengverhouding	
Component A	750 gew. delen
Component B	250 gew. delen

Verwerking	
Verwerkingstijd (gemengd)	20 min. bij 20 °C
Verwerkingstemperatuur	min. 5°C
Relatieve luchtvochtigheid (RV)	moet tussen de 60% en 85% zijn

Houdbaarheid	
In gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.	