



ALCOPRIME

2K epoxy primer

Product

ALCOPRIME is een twee-componenten, transparant hechtmiddel om betonreparatiemortels en troffelvloeren goed te laten hechten met de ondergrond. ALCOPRIME is oplosmiddelvrij en laag viskeus.

Toepassing

ALCOPRIME wordt toegepast als hechtmiddel voor steen en betonnen ondergronden.



1kg - art.nr. 2421 + 2421B

Gebruiksaanwijzing/Dosering

Beide componenten onverdund met elkaar vermengen in de verpakking van de A component. Meng tot er een gelijkmatige emulsie ontstaat. Vervolgens met een kwast of roller het mengsel op de ondergrond aanbrengen. Breng daarna de mortel aan in de nog natte primer.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met EPOXY-REINIGER/VERDUNNER.

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, stofvrij en ontdaan zijn van losse delen en eventuele cementhuid.

Productgegevens/prestaties			
Eigenschappen		Sterkte-eigenschappen	
- Soortelijke massa (gemengd)	: 1,0g/cm ³	- Druksterkte na 7 dagen 20°C	: ca. 110N/mm ²
- Viscositeit (gemengd)	: 550mPaS	- Buigtreksterkte na 7 dagen 20°C	: ca. 100N/mm ²
- Vlampunt -component A	: >150°C	- E-modulus na 7 dagen 20°C	: ca. 2700N/mm ²
-component B	: >102°C		
- Verbruik	: 300-500 g/m ²		
- Kleur	: Transparant/blank		
Mengverhouding		Droging doorharding	
- Component A	: 750 gew. delen	- Overschilderbaar	: niet van toepassing
- Component B	: 250 gew. delen	- Beloopbaar :	: na 24 uur bij 20°C
		- Volledige doorharding	: na 7 dagen bij 20 °C
Houdbaarheid		Verwerking	
In gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden		- Verwerkingstijd (gemengd)	: 20 min. bij 20°C
		- Verwerkingstemperatuur	: min. 5°C