

EPOXY COATING WE

Watergedragen 2K epoxy coating

Product

EPOXY COATING WE is een twee-componenten epoxy coating voor het verfraaien, stofvrij, vloeistofdicht maken van diverse ondergronden. EPOXY COATING WE is oplosmiddelvrij, reukloos, heeft een goede slijtvastheid en een goede chemische resistentie.

Toepassing

EPOXY COATING WE wordt toegepast als rolcoating voor vloeren en wanden in garages, werkplaatsen, productieruimten, galerijen, winkels, slachterijen, bakkerijen e.d. en wordt gerold op vloeren van:

- Beton
- Steen
- Hout
- Cement

Gebruiksaanwijzing/Dosering

Beide componenten onverdund met elkaar vermengen in de verpakking van de B component. Meng minimaal 1 minuut (mechanisch), tot er een gelijkmatige emulsie ontstaat. Vervolgens met een roller, kwast of airless spuitapparaat het mengsel op de ondergrond aanbrengen tot er een sinaasappelstructuur achterblijft. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Laat de eerste laag 14-20 uur drogen en rol vervolgens de 2e laag Epoxy coating WE of OV er kruislings overheen (afhankelijk van het advies).

Verdunnen

EPOXY COATING WE kan voor de eerste laag worden verdund met max. 10% water.

>> Zie verder op pagina 2



artikelnummer	inhoud
A = 2100	5 Kg (A+B)
B = 2132	5 Kg (A+B)

Productvoordelen:

- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Reukloos
- ✓ Goede slijtvastheid
- ✓ Goede chemische resistentie

pH	pH-waarde	N.v.t.
	Dosering	Zie beschrijving
	Inwerkingstijd	Zie beschrijving

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Bescherming van de ogen, het gezicht en de huid.
Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het Veiligheidsinformatieblad.



Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn en ontdaan van losse delen en eventuele cementschors. De coating kan ook op zwak vochtige en recent gestort beton toegepast worden.

Productgegevens/prestaties

Eigenschappen	
Soortelijke massa (gemengd)	1,17 g/cm ³
Viscositeit (gemengd product)	550 mpas
Verbruik (gladde ondergrond)	150 – 250 g/m ² per laag
Vlampunt	
• component A	>150 °C
• component B	>100 °C

Droging doorharding	
Overschilderbaar	na 18-24 uur bij 20 °C
Beloopbaar	na 24 uur bij 20 °C
Volledige doorharding	na 7 dagen bij 20 °C

Mengverhouding	
Component A	216 gew. delen
Component B	784 gew. delen

Verwerking	
Verwerkingstijd	40 min. bij 20 °C
Verwerkingstemperatuur	min. 10°C, ideale temp. 15-25 °C

Houdbaarheid	
In gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.	