

FLOORFILLER

2K epoxy gietmortel / RAL 7001

Product

FLOORFILLER is een 2K epoxy-gietmortel waaraan vulstoffen zijn toegevoegd. Het uitgeharde mengsel heeft een grote dichtheid en sterkte. FLOORFILLER is krimpvrij en heeft een uitstekende hechting op beton. Tevens is FLOORFILLER oplosmiddelvrij, stofvrij en is het product gemakkelijk uit te gieten.

Toepassing

FLOORFILLER wordt toegepast voor:

- Ondersabelen (opvullen van kleine ruimtes in constructieonderdelen) van fundaties, constructies, machines
- Ingieten van stekeinden, ankers en nieuwe consoles
- Repareren van uitgesleten plekken of gaten in beton en zandcement vloeren
- Repareren van scheuren in betonvloeren
- Omstorten van nieuwe kolommen

Gebruiksaanwijzing/Dosering

De beide componenten A en B dienen vooraf minstens 3 minuten mechanisch gemengd te worden in de verpakking van de A-component. De B-component dient volledig met de A-component vermengd te worden. FLOORFILLER is gebruiksklaar en kan niet verdund worden. Onvoldoende menging heeft een slechte doorharding of zwakke plekken tot gevolg. De vloeibare mortel is eenvoudig uit te gieten in gaten of op horizontale vlakken. De verwerkingstijd van aangemaakt product is 35 minuten bij 20°C. Voor het aanbrengen van FLOORFILLER is een minimale temperatuur nodig van 10°C, ideale verwerkingstemperatuur 15-25°C. Gereedschap direct na gebruik reinigen met EPOXY-REINIGER/VERDUNNER.

>> Zie verder op pagina 2

pH	pH-waarde	N.v.t.
	Dosering	Zie beschrijving
	Inwerkingstijd	Zie beschrijving



artikelnummer	inhoud
2462	5 Kg

Productvoordelen:

- ✓ **Snelle manier repareren**
- ✓ **Vlakt zelf uit**
- ✓ **Kan enorme belasting aan**

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Bescherming van de ogen, het gezicht en de huid.
Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het Veiligheidsinformatieblad.



Ondergrondcondities

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, stofvrij en ontdaan te zijn van losse delen en eventuele cementhuid. Uitgezonderd bij zeer sterk zuigende ondergronden, hoeft onder FLOORFILLER geen primer te worden aangebracht. Bij extreme vloeistofbelastingen de vloer verzegelen of afwerken met EPOXY COATING. Bij overcoaten eerst opruwen.

Productgegevens/prestaties

Eigenschappen	
Soortelijke massa (gemengd)	1,65 g/cm ³
Viscositeit (gemengd)	pasteus
Verbruik	1,65 kg/m ² per mm laagdikte
Vlampunt	
• component A	> 150 °C
• component B	> 100 °C
Kleur	RAL 7001 / Grijs

Sterkte-eigenschappen	
Druksterkte na 7 dagen 20 °C	ca. 85 N/mm ²
Buigtreksterkte na 7 dagen 20 °C	ca. 35 N/mm ²
E-modulus na 7 dagen 20 °C	niet van toepassing

Droging doorharding	
Overschilderbaar	na ± 12 uur bij 20 °C
Beloopbaar	na 24 uur bij 20 °C
Volledige doorharding	na 7 dagen bij 20 °C

Mengverhouding	
Component A	908 gew. delen
Component B	92 gew. delen

Houdbaarheid	
In gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.	