



ALCOPRIME

2K epoxy primer

Product

ALCOPRIME is een twee-componenten, transparant hechtmiddel om betonreparatiemortels en troffelvloeren goed te laten hechten met de ondergrond. ALCOPRIME is oplosmiddelvrij en laag viskeus.

Toepassing

ALCOPRIME wordt toegepast als hechtmiddel voor steen en betonnen ondergronden.



1kg - art.nr. 2421 + 2421B

Gebruiksaanwijzing/Dosering

Beide componenten onverdund met elkaar vermengen in de verpakking van de A component. Meng tot er een gelijkmatige emulsie ontstaat. Vervolgens met een kwast of roller het mengsel op de ondergrond aanbrengen. Breng daarna de mortel aan in de nog natte primer. Als de primer droog is dient het afgestrooid te worden met ovengedroogd zand. Gereedschap direct na gebruik reinigen met EPOXY-REINIGER/VERDUNNER.

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, stofvrij en ontdaan zijn van losse delen en eventuele cementhuid.

Productgegevens/prestaties	
Eigenschappen - Soortelijke massa (gemengd) : 1,0g/cm ³ - Viscositeit (gemengd) : 550mPaS - Vlampunt -component A : >150°C -component B : >102°C - Verbruik : 300-500 g/m ² - Kleur : Transparant/blank	Sterkte-eigenschappen - Druksterkte na 7 dagen 20°C : ca. 110N/mm ² - Buigtreksterkte na 7 dagen 20°C : ca. 100N/mm ² - E-modulus na 7 dagen 20°C : ca. 2700N/mm ²
Mengverhouding - Component A : 750 gew. delen - Component B : 250 gew. delen	Droging doorharding - Overschilderbaar : niet van toepassing - Beloopbaar : na 24 uur bij 20°C - Volledige doorharding : na 7 dagen bij 20 °C
Houdbaarheid In gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden	Verwerking - Verwerkingstijd (gemengd) : 20 min. bij 20°C - Verwerkingstemperatuur : min. 5°C